

9

DETERMINACION POR RAYOS X

DE TRES MUESTRAS de

supuestas Bentonitas de BARRIAL - SAN JUAN

pm

Fernando Luis Sesana

1960

DETERMINACION POR RAYOS X DE 3 MUESTRAS
DE SUPUESTAS BENTONITAS DE BARREAL -

SAN JUAN

Análisis de rayos x de los diagramas N° 116, 117 y 118
(corresponden a las muestras N° 1, 14 y 23 respectivamente)

Los tres diagramas presentan las mismas líneas y contienen por lo tanto los mismos minerales. Estos son: Nontronita, cuarzo y calcita. Los dos últimos se presentan en calidad de impurezas, sobre todo en los diagramas 117 y 118 (muestras N° 14 y 23 respectivamente)

Los diagramas correspondientes a los análisis realizados se adjuntaran con el informe respectivo.

BUENOS AIRES, setiembre 12 de 1960

DR. FERNANDO LUIS BESAN
JEFE
SECCION PETROLOGIA